

BARNIZ POLIURETANO EXTRA BRILLO
CODIGO 242-970

NATURALEZA: Acrílica Hidroxilada.

COLOR: Transparente neutro.

DENSIDAD: 97gs x 100cc.

VISCOSIDAD: 45"-50" seg. Copa Ford 4 a 25° grados C.

CONSERVACION: Excelente en envase original bien cerrado.

DILUCION: Dilúyase 30 a 50% en volumen con los siguiente Diluyentes Rápido Código **21-PU-150**, Estándar Código **21-PU-195** y Diluyente Lento Código **21-PU-199**. Usar diluyente según tabla anexa en Manual de Repintado Automotriz.

APLICACIÓN: Aplicar con pistola aerográfica a una presión de 40 a 45 libras con boquilla 1.3 a 1.5 dando un tiempo de manos de 10 a 15 minutos. Se aplica sobre colores metalizados y perlados previamente preparados de Línea 247.

SECADO: Para acelerar el secado, después de la mano final tiene que dejarse un oreo de 10 a 15 minutos antes de forzar el secado durante 30 minutos a 60° C de temperatura.

PULIDO: No se recomienda, de ser necesario una vez enfriada la pieza después del horneo.

ENCERADO: No recomendado.

USOS: En el repintado automotriz.

CUALIDADES: Excelente solidez. Excelente conservación de brillo. Buena adherencia y elasticidad por lo que ofrece una excelente resistencia a la intemperie y agentes atmosféricos, por sus agentes filtrante (UV) y estabilizadores de brillo.

NOTA: Para mayores detalles de aplicación consultar Manual de Repintado Automotriz Línea Poliuretano PINMOR.