

**IMPRIMANTE APAREJO MULTIUSO AMERICANO GRIS SUAVE
263-102**

AL TACTO: 10 a 15 minutos

SECADO TOTAL: 2 horas

ACABADO: Semi Brillo

FLEXIBILIDAD: Muy buena para prueba de mandril de 1/8" (3,15mm)

DUREZA: Muy buena. Aumenta hasta estabilizarse manteniendo buena flexibilidad

CONSERVACIÓN: Excelente en envase original bien cerrado y en lugar fresco y seco

SÓLIDOS EN PESO: 50% - 55% (promedio)

VISCOSIDAD EN ENVASE: 18" - 20" P-150 en copa Ford N° 4 a 25° C

VISCOSIDAD DE: 16" - 18" copa Ford N° 4 a 25° C.

APLICACIÓN A PISTOLA

PODER CUBRITIVO: Rendimiento promedio 40,5mts 2 por galón

ADHERENCIA: 100% a la prueba de cuadratura

CUALIDADES: Buen poder de relleno, secado y endurecimiento rápido. Soporta acabados sintéticos, acrílicos, celulósicos y poliuretanos. Fácil de lijar, buena adherencia y elasticidad.