

Pictogramas



6.106

HARDENER P25 y P35

Descripción:

Endurecedores de medio contenido en sólidos para diversos usos en la gama de Sikkens Car Refinishes.

Producto y aditivos:

Hardener P25 y P35

- Hardener P 25 / 35
Para reparación de panels y repintados completos.

Pueden utilizarse con:

Autocryl Plus (ver t.d.s. 5.2.49)
 Autoclear Plus HS (ver t.d.s. 5.2.64)
 Autoclear Mat (ver t.d.s. 5.5.1)

Materiales básicos:

Resinas de Poli-isocianato

Proporción de mezcla en volumen

100 partes de Autocryl Plus
 50 partes de Hardener P25 o P35
 30 partes de 1.2.3 Thinner
 Utilizar regleta No. 1

Autoclear Plus HS:

100 partes de Autoclear Plus HS
 50 partes de Hardener P25 o P35
 10 partes de 1.2.3 Thinner
 Utilizar regleta No. 3

Viscosidad:

A 20° C	Hardener P 25/35
Autocryl Plus	15-17 s DIN Cup 4
Autoclear Plus HS	15-17 s DIN Cup 4

Vida de la mezcla:

A 20°C:	P 25	P 35
Autocryl Plus	2 hrs.	3 hrs.
Autoclear Plus HS	2½ hrs.	3½ hrs.
Autoclear Mat	2 hrs.	3 hrs.

Tiempos de secado:

AUTOCRYL PLUS	P 25	P 35
20°C.		
Seco polvo	15 min.	20 min.
Seco tacto	2 hrs.	4 hrs.
Seco manejo	6 hrs.	8 hrs.
Seco duro	10 hrs.	11 hrs.
60°C.		
Seco polvo	3-5 min.	4-7 min.
Seco tacto	10 min.	15 min.
Seco manejo	20 min.	25 min.
Seco duro	25 min.	35 min.

<u>AUTOCLEAR PLUS HS</u>	P 25	P 35
20°C.		
Seco polvo	45 min.	45 min.
Seco tacto	2½ hrs.	3 hrs.
Seco manejo	4½ hrs.	5 hrs.
Seco duro	9 hrs.	10 hrs.
60°C.		
Seco polvo	5 min.	5 min.
Seco tacto	10 min.	10 min.
Seco manejo	15 min.	25 min.
Seco duro	25 min.	30 min.

<u>AUTOCLEAR MAT</u>	P 25	P 35
20°C.		
Seco polvo	1 hr.	2 hrs.
Seco tacto	2 hrs.	3½ hrs.
Seco manejo	2½ hrs.	4½ hrs.
Seco duro	3 hrs.	5 hrs.
60°C.		
Seco polvo	10 min.	10 min.
Seco tacto	20 min.	25 min.
Seco manejo	25 min.	45 min.
Seco duro	30 min.	55 min.

Uso máximo recomendado:

Hardener P 15:	6 meses
Hardener P 25:	1 año

Envasado:

Hardener P 25, P 35:	Latas de 1 l y 5 l
----------------------	--------------------

Datos de seguridad e higiene referente los Endurecedores P25 y P35:

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Sikkens. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. El consumidor deberá determinar si los productos suministrados se adaptan a la aplicación convenida, por mediación de información que regularmente tendrá a su disposición.

AKZO NOBEL CAR REFINISHES, Barcelona,